



MASTRO

MASTROPAV C1 BIANCO C1 GRIGIO

codice MST/PAVC1-B MST/PAVC1-G

sacco Kg 25 / pallet Kg 1500

Descrizione	Adesivo di colore bianco o grigio certificato C1 (EN 12004) composto da leganti idraulici ad elevate prestazioni e sabbie naturali di qualità idoneo per la posa di piastrelle ceramiche su supporti cementizi tradizionali come intonaci e massetti.
Impiego previsto	Posa di pavimenti e rivestimenti realizzati con piastrelle ceramiche; <i>Non utilizzare: su supporti sottoposti a sollecitazioni termiche e/o meccaniche • su pavimenti riscaldati • per la posa di marmi o pietre naturali • per la posa su cartongesso • per sovrapposizione su pavimento già esistente • per posa di materiali che richiedano uno spessore oltre 5 mm. • dove sia richiesta una rapida pedonabilità • per la posa di grandi formati.</i>
Voce di capitolato	Posa di pavimenti e rivestimenti realizzati con piastrelle ceramiche Adesivo composto da legante idraulico ad elevate prestazioni e sabbie naturali di qualità (tipo MASTROPAV C1 BIANCO o MASTROPAV C1 GRIGIO). Il preparato dovrà soddisfare le caratteristiche minime prescritte dalla normativa EN 12004 - categoria C1.

Principali fasi di posa	<p>Preparazione dei supporti: Il supporto dovrà essere planare, solido e pulito da eventuali tracce di olio e cere mediante l'utilizzo di detergente sgrassatore. Il supporto umido rallenta il tempo di presa del collante e la presenza di acqua in superficie ha effetto distaccante. In caso di temperature molto elevate, vento forte, sottofondo molto assorbente, possono ridurre drasticamente tempo aperto e tempo di registrazione; solo questi casi si consiglia di inumidire il sottofondo prima della stesura.</p> <p>Preparazione della malta: Ad ogni sacco di prodotto aggiungere la quantità di acqua pulita e non sotto i + 10°C di temperatura indicata nel paragrafo dati tecnici. Il prodotto deve essere impastato con mescolatore a basso numeri di giri, fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciare maturare l'impasto per circa 10 minuti poi rimescolare per almeno 30 secondi prima dell'utilizzo. L'impasto così preparato, previa miscelazione poco prima dell'applicazione, ha un tempo di vita di circa 1-2 ore (secondo le condizioni ambientali: temperatura, ventilazione, ecc.).</p> <p>Posa del collante: Stendere la colla con spatola dentata con dimensioni adeguate al formato da posare. Applicare la piastrella esercitando una buona pressione in modo tale da assicurare la totale bagnatura del retro.</p> <p>Pulizia: La pulizia di pavimenti o rivestimenti può essere effettuata dopo almeno 24 ore dalla posa con spugna inumidita con il detergente acido diluito in acqua.</p>
-------------------------	---

Avvertenze	Prodotto destinato ad un utilizzo altamente specializzato e professionale. Non aggiungere altre sostanze al preparato - Non applicare con temperature dell'atmosfera o del supporto: inferiori a + 5° C o superiori a + 30° C e proteggere da forti sbalzi termici - in condizione di molto caldo verificare periodicamente che l'adesivo applicato non abbia formato una pellicola superficiale, in caso contrario, ripristinare semplicemente mediante nuova spatolata.
------------	--

Dati tecnici	Aspetto:	Polvere bianca / grigia
	Acqua impasto:	26 ÷ 28 %
	Peso specifico:	3 ÷ 5 Kg / m ²
	Massa volumica della malta fresca:	≈ 1,6 Kg/dm ³
	pH della malta fresca:	12,5
	Tempo di vita dell'impasto:	1 ÷ 2 ore
	Tempo aperto (a 20°C e 60% di U.R.):	20 minuti
	Registralità:	40 minuti
	Tempo di esecuzione delle fughe a pavimento:	dopo 24 ÷ 36 ore
	Tempo di esecuzione delle fughe a rivestimento:	dopo 6 ÷ 8 ore

I dati e le informazioni riportate in questo catalogo sono indicative e relative a valori medi di laboratorio e possono variare anche sensibilmente per condizioni climatiche particolari presenti in cantiere. Gli utilizzatori si assumono ogni responsabilità per un uso improprio o per una scorretta messa in opera. Edizione 01.2024

MASTRO INTERNATIONAL s.r.l.
Sede legale Via, Splaiul UNIRII n. 16 - 040035 București Sectorul 4, - codice unico di registrazione azienda: RO39380428
www.mastrointernational.com / e-mail Italia: mastro.it@mastrointernational.com / Telefono Italia +39 389 261 2295