



MASTRO

MASTROPAV STUCCO

codice MST/PAV-STU

sacco Kg 5 / scatola Kg 20

Descrizione	Sigillante per fughe monocomponente, impermeabile, ad elevata adesione, resistente ai raggi U.V. a base di cementi Portland e inerti selezionati; lavorabile per ottenere una finitura liscia o naturale.
Impiego previsto	Sigillatura di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni in: piastrelle ceramiche, mosaico, marmo, granito, pietra naturale, cotto, marmette, marmoresina.
Voce di capitolato	Sigillatura di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni con sigillante per fughe monocomponente, impermeabile, ad elevata adesione, resistente ai raggi U.V. a base di cementi Portland e inerti selezionati; lavorabile per ottenere una finitura liscia o naturale (tipo MASTROPAV STUCCO).

Principali fasi di posa	<p>Preparazione dei supporti: Le fughe da stuccare dovranno essere pulite, per tutto lo spessore, da ogni residuo di collante e malta, anche seccati, o sostanze estranee. Verificare che le piastrelle siano perfettamente incollate al fondo che deve essere perfettamente asciutto.</p> <p>Preparazione dello stucco: Ad ogni sacco di prodotto aggiungere la quantità di acqua pulita e non sotto i + 10°C di temperatura indicata nel paragrafo dati tecnici. Il prodotto deve essere impastato con mescolatore a basso numeri di giri fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi tenendo conto che l'impasto per la stuccatura dei pavimenti potrà essere più fluido di quelli per i rivestimenti. Lasciare maturare l'impasto per circa 5 minuti poi rimescolare per almeno 30 secondi prima dell'utilizzo. L'impasto così preparato, previa miscelazione poco prima dell'applicazione, ha un tempo di vita di circa 1 ora (secondo le condizioni ambientali: temperatura, ventilazione, ecc.).</p> <p>Posa dello stucco: Stendere lo stucco con apposita spatola in gomma avendo cura di riempire accuratamente le fughe e applicando il sigillante in senso diagonale alle piastrelle. Condizioni drastiche quali temperature molto elevate, vento forte, sottofondo e fondo molto assorbenti, possono ridurre drasticamente il tempo aperto. In tal caso si consiglia di inumidire il bordo della fuga prima della applicazione del sigillante evitando però che l'acqua ristagni dentro la fuga. Effettuare la pulizia in senso trasversale all'andamento delle fughe utilizzando una spugna, di alto spessore e grande dimensione per evitare di intaccare le fughe, inumidita di acqua pulita. Mantenere sempre pulita l'acqua della spugna.</p>
-------------------------	--

Avvertenze	<p>Prodotto destinato ad un utilizzo altamente specializzato e professionale. Non aggiungere altre sostanze al preparato - Non applicare con temperature dell'atmosfera o del supporto: inferiori a + 5° C o superiori a + 30° C e proteggere da forti sbalzi termici. - Non applicare su sottofondi gelati, in corso di disgelo o a rischio di gelo nelle 24 ore successive - ATTENZIONE Un eccesso d'acqua nella fuga può causare una variazione di tonalità nell'impasto del sigillante.</p>
------------	---

Dati tecnici	Aspetto:	polvere
	Colori:	vari a cartella
	Acqua impasto:	1 ÷ 1,2 l / sacco da Kg 5
	Consumo (es. con piastrella di 33x33 cm. con giunto di fuga di larghezza 6 mm):	≈ 0,5 Kg per cm
	pH della malta fresca:	12
	Tempo di vita dell'impasto:	1 ora
	Tempo aperto (a 20°C e 60% di U.R.):	> 30 minuti
	Pedonabilità:	24 ore
	Resistenza all'umidità:	ottima
	Resistenza all'invecchiamento:	ottima
	Resistenza ad olii e solventi:	buona
	Resistenza agli acidi:	bassa
Infiammabilità:	No	

I dati e le informazioni riportate in questo catalogo sono indicative e relative a valori medi di laboratorio e possono variare anche sensibilmente per condizioni climatiche particolari presenti in cantiere. Gli utilizzatori si assumono ogni responsabilità per un uso improprio o per una scorretta messa in opera. Edizione 01.2024

MASTRO INTERNATIONAL s.r.l.
Sede legale Via, Splaiul UNIRII n. 16 - 040035 București Sectorul 4, - codice unico di registrazione azienda: RO39380428
www.mastrointernational.com / e-mail Italia: mastro.it@mastrointernational.com / Telefono Italia +39 389 261 2295