



MASTRO

RESTAURO PRIMER GRIP

codice MST/REC10.05

tanica PVC 5 Kg

Descrizione	Primer fissativo consolidante trasparente, inodore, a base di microemulsione acrilica in dispersione acquosa esente da solventi, ad elevato potere penetrante specifico per il consolidamento di supporti friabili e inconsistenti, come regolatore di assorbimento di superfici porose e come ponte di adesione su supporti porosi; utilizzabile in restauri e ripristini di pareti sia interne che esterne.
Impiego previsto	Consolidamento di supporti, preparazione di supporti porosi (non utilizzare in presenza di: pioggia; a diretta esposizione ai raggi solari; con temperature comprese fra +5°C e +35°C).
Voce di capitolato	Consolidamento di supporti (malte e superfici) friabili, inconsistenti / Preparazione di supporti porosi eccessivamente assorbenti / Promotore di adesione per supporti assorbenti con primer trasparente, inodore, a base di microemulsione acrilica in dispersione acquosa esente da solventi, ad elevato potere penetrante (tipo RESTAURO PRIMER GRIP). Il primer, una volta diluito in base al suo utilizzo, sarà applicato a pennello, rullo in fibra sintetica, previa accurata verifica dei supporti, secondo indicazioni del produttore.

Principali fasi di posa	<p>Preparazione dei supporti: le superfici con presenza di parti friabili e inconsistenti debbono essere comunque stabili e solide. I supporti porosi da uniformare debbono essere completamente asciutti, privi di risalite di umidità. Vecchie vernici e pitture debbono essere rimosse completamente.</p> <p>Preparazione del prodotto: diluire il prodotto con la quantità di acqua indicata nella sezione diluizione e resa (in base all'utilizzo da farsi) e miscelare fino ad ottenere un aspetto omogeneo.</p> <p>Posa come aggrappante: Applicare una mano di prodotto a pennello o rullo facendo attenzione di coprire bene la superficie e attendere 24 ore prima della posa delle malte.</p> <p>Posa come consolidante per supporti: Applicare il fissativo a pennello o rullo in fibra sintetica in due o passaggi a mano incrociate.</p> <p>Posa come regolatore di assorbimento: Applicare il prodotto in più passaggi fresco su fresco fino a completa saturazione del supporto.</p>
-------------------------	---

Avvertenze	Evitare l'utilizzo in presenza di pioggia, a diretta esposizione di raggi solari, con temperature dell'atmosfera e del supporto comprese fra +5°C e +35°C. Stoccare la confezione chiusa ad una temperatura superiore a +5°C. Il prodotto, in confezione chiusa, scade dopo 24 mesi dalla data di produzione scritta sulla confezione. Diluizione e resa possono variare in base al supporto.
------------	---

Dati tecnici	Aspetto del preparato:	Emulsione opalescente
	Aspetto posato asciutto:	Trasparente
	Resa:	≈ 5/6 m ² /Kg (prodotto diluito)
	Diluizione come aggrappante:	1:3 (in peso)
	Diluizione come regolatore di assorbimento:	1:5 (in peso)
	Diluizione come consolidante:	1:4 (in peso)
	pH:	8,5
	Viscosità:	100 cps (metodo Brookfield)
	Tipo:	Microemulsione acrilica
	Solvente:	Acqua
Dimensione particelle:	50 nanometri	
Solido (in peso):	35 %	

I dati e le informazioni riportate in questo catalogo sono indicative e relative a valori medi di laboratorio e possono variare anche sensibilmente per condizioni climatiche particolari presenti in cantiere. Gli utilizzatori si assumono ogni responsabilità per un uso improprio o per una scorretta messa in opera. Edizione 01.2024

MASTRO INTERNATIONAL s.r.l.
Sede legale Via, Splaiul UNIRII n. 16 - 040035 București Sectorul 4, - codice unico di registrazione azienda: RO39380428
www.mastrointernational.com / e-mail Italia: mastro.it@mastrointernational.com / Telefono Italia +39 389 261 2295